



FISA TEHNICA

Pentru produsul

Nr. 36

Editia : 3

Revizia: 1

ROST CHIT REPARATII PENTRU LEMN SI ZIDARIE

Data: 05.08.10

1. PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Chit pe bază de dispersii apoase de rășini acrilice, extenderi, plastifianți, aditivi reologici și conservanți. Aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător, se pune în operă ușor, se usucă repede, fără a se fisura și este gata de aplicare.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții prin:

- Agrementul Tehnic nr. 002-04/1084-2009.

2. UTILIZARE:

Se utilizează pentru repararea și uniformizarea suprafețelor din lemn și zidarie.

3. DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili, %	masic : 85 ± 5 volumic: 72 ± 5
Densitate, g/cm ³	1,75 ± 0,05
Culoare	alb
Uscare pentru șlefuire, 20°C	1 ore
Uscare pentru vopsire, 20°C	5 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs Se aplica nediluat; pentru corectarea suprafețelor colorate, chitul se poate nuanța cu **SAVANA – Coloranți** la nuanța suportului.
Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi. Cerurile sau grăsimile se îndepărtează stergând zona cu un tampon umezit cu **Grundsolv diluant** (compatibil D509);

Suprafete din zidărie vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă;
- se aplică 1 strat de chit cu șpaclul, apoi se finisează cu gletiera;
- zonele reparate se lasă să se usuce, apoi se șlefuiască și se desprăfuiască;

Suprafete noi din lemn

- se șlefuiască în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație minim 150;
- se desprăfuiască prin periere, prin aspirare sau prin ștergere cu o lavetă din bumbac;
- în cazul în care suprafețele prezintă defecte (denivelari, fisuri, etc.) acestea se nivelează cu chit, se lasă să se usuce, apoi se șlefuiască local pentru egalizare și se desprăfuiască.

Suprafete din lemn vopsite în prealabil

- se îndepărtează vopseaua sau lacul vechi până la suport, apoi se tratează ca și suprafețele noi.

Număr de straturi 1
Grosime pelicula max. 1 mm
Consum cca 200 g / mp, funcție de tipul remedierii

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	1-12%	20-80%

Mod de aplicare Aplicare cu șpaclul și finisare cu gletiera

Curățare echipament de lucru Apă

5. TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare Transport și Depozitare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce contin 0,8 Kg. În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30 °C. Risc de depreciere prin îngheț.
---	---

7. MĂSURI DE SECURITATE

Deșuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.

Formular cod F-7.3.-09, rev 1