



FISA TEHNICA

savana®

Sidede – finisaj de lux pentru vopsea lavabila colorata

Nr:132 Editia:1 Revizia:3

Data:28.03.2012

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Lac de finisare pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenți și aditivi cu rol decorativ și de protecție (rezistența la zgâriere, la praf). Conferă acoperire cu efect irizant, transparența, care păstrează intactă intensitatea culorii. Asigură protecția la contaminanți externi (murdărire, praf), mărește rezistența la zgâriere și durata de viață a sistemului de finisare și are aplicabilitate ușoară.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă transparentă cu irizații multicolore pentru suprafețele interioare vopsite în prealabil cu savana vopsea lavabilă colorată sau albă.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili, %	masic : 29 ± 1
Densitate, g/cm³	$1,0 \pm 0,05$
COV	Subcategorie produs: „Acoperiri multicolore” Valoare limită maximă COV, g/l: 150 (2007) / 100 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 25.
Culoare, aspect produs	Lichid viscos, translucid albicios
Aspect peliculă	Transparent cu irizații multicolore
Uscare totală (reticulare), 20°C	6 ore Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală. Recomandăm verificarea prognozei meteo. Lipsa de aer sau o slabă circulație a aerului, umiditatea excesivă, conținutul sărac în oxigen interferează cu uscarea și duc la deteriorarea caracteristicilor.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se șterge capacul ambalajului de apă, praf, noroi etc. pentru a se evita contaminarea produsului cu impurități; Se omogenizează ușor înainte de aplicare; Produsul se aplică nediluat în condiții normale de aplicare.
-------------------------	--

Pregătirea suprafețelor:

- Suprafețele vopsite trebuie să fie curate (fără pete, praf), fără zgărieturi și exfolieri.
- Suprafețele proaspăt vopsite trebuie lăuate să se usuce minim 48 h.

Atentie!

- **Pelicula se aplică uniform, fără suprapuneri.**
- **Nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var sau humă.**
- **Stratul umed este semitransparent; după uscare devine transparent.**
- **Se poate reacoperi.**
- **Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.**
- **Nu se combină cu alte produse.**
- **Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.**

Număr de straturi	1
Randament teoretic de aplicare	$50 - 70 \text{ g/m}^2$ Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	10-30°C	1-12%	20-70%

Mod de aplicare

Se recomandă ca aplicarea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.

Cu rola rotunjită la capete, din poliuretan acoperit cu peri scurți tip KANA.

Se pot face decoratiuni cu sablon.

Curățare echipament de lucru

Apă

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:

Pentru cele mai frumoase efecte decorative, aplica produsul cu ajutorul sabloanelor creative, disponibile pe www.savanaculoare.ro

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**Ambalare****Transport și Depozitare**

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce contin 0,75L.

În ambalajul original, închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșuri și se tratează conform legislației în vigoare.



SC Fabryo Corporation SRL
Popesti-Leordeni, Sos. Otenitei 202B, jud. Ilfov
Tel: (+4)021 4055000; Fax: (+4)021 4055026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediul certificat conform SR EN ISO 9001:2001 și SR EN ISO 14001:2008
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..

Formular cod: F-7.3.-09, rev. 2