

## FISA TEHNICA



# ROST

## ADEZIV TIP ARACET Pentru lemn

Nr: 23.1 Editia:4 Revizia:3

Data:03.04.2012

### PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianți, materiale de umplutura și aditivi de finisare. Produsul aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător, prezintă o capacitate de umețare foarte bună, se aplică ușor și se usucă repede. Asamblările realizate prezintă rezistență la tracțiune și uzură.

### UTILIZARE:

Adeziv pentru lipirea lemnului, hârtiei, textilelor, ceramicii.

### DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatile; %	masic : 44 ± 2
Densitate, (23±0,5) °C, g/cm <sup>3</sup>	1,2 ± 0,15
Culoare	alb
Uscare	max. 2 ore
	Se vor mentine conditiile de aplicare pana la uscarea totala;

### APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluare: cu 5 – 10% apă; Se omogenizează bine înainte de utilizare.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

#### Pregatirea suprafetelor:

#### Suprafete noi din lemn:

- se slefuiesc si se desprafuiesc;

#### Suprafete din lemn lipite in prealabil:

- se indeparteaza adezivul vechi, pana la suport, prin slefuire si se desprafuiesc.

### ATENȚIE:

- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Consum cca 0,15 l / mp

#### Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

#### Mod de aplicare

Cu pensula sau rola;

Se aplică pe suprafețele de lipit, după care acestea se îmbină și se presează un timp suficient, ales funcție de natura suportului.

Excesul de adeziv se îndepărtează cu o lavetă sau cu un șpaclu.

#### Curățare echipament de lucru

Apă.

### TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

## AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

### Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce contin: 0,4 L, 0,8 L, 4 L.

### Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 – 30<sup>0</sup>C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

## MĂSURI DE SECURITATE

**Deșuri:** Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.



SC Fabryo Corporation SRL  
Popesti-Leordeni, Sos. Ottenitei 202B, jud. Ilfov  
Tel: (+4)021 4055000; Fax: (+4)021 4055026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..*